

POLITECNICO DI TORINO

ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE II SESSIONE - ANNO 1996

Ramo MATERIALI

TEMA N. 2

Il trattamento di tempra rappresenta il sistema più efficace per migliorare le caratteristiche meccaniche dei vetri. Il processo consiste nel riscaldare il vetro ad una temperatura prossima a quella di rammollimento ($600\text{-}700\text{ }^{\circ}\text{C}$) e nel successivo raffreddamento superficiale estremamente rapido, ad opera di getti d'aria.

La tecnologia moderna, per questo tipo di trattamento, propone forni continui, nei quali la suola è sostituita da un trasportatore a rulli. All'uscita dal forno, il raffreddamento di tempra è ottenuto mediante una corrente d'aria generata con ventilatori.

In uno stabilimento si devono temprare 3.500 pezzi/ora di lastre di vetro, aventi dimensioni $5\text{X}138\text{X}176$ mm, le proprietà di maggiore interesse del tipo di vetro in esame sono (valori medi utilizzabili nel range delle temperature di lavoro):

- Massa volumica $5,7 \text{ Mg/m}^3$
- Calore specifico 830 J/kg K
- Conduttività termica $0,83 \text{ W/mK}$

Per un trattamento ottimale la temperatura di esercizio del forno è compresa tra i $600\text{ }^{\circ}\text{C}$ nella zona di entrata ed i $700\text{ }^{\circ}\text{C}$ nella zona di uscita.

Il Candidato, analizzato il ciclo di trattamento, esegua il progetto dell'impianto e scelga i tipi di materiali da impiegare per la costruzione delle differenti parti componenti.

Per il riscaldamento del forno si può disporre sia di elettricità (costo: 250 L/kWh), sia di metano (costo: 500 L/m^3), la scelta sarà da effettuare sulla base di valutazioni tecnico-economiche.

L'elaborato dovrà essere completato con uno schizzo quotato e con una relazione tecnica.

Tabella 6.01 Conduttività e capacità termica massica dei materiali refrattari

materiale	massa volum.	conduttività a temperatura di					capacità termica media tra 0° e t				
		400°	600°	800°	1000°	1200°	400°	600°	800°	1000°	1200°
REFRATTARI											
silice	1730		1,38 1,60	1,46 1,70	1,59 1,85	1,67 1,94	0,22 930	0,24 990	0,25 1040	0,26 1080	0,27 1120
silico allumin.	1910		1,05 1,22	1,05 1,22	1,06 1,23	1,06 1,23	0,22 910	0,23 970	0,25 1030	0,26 1080	0,27 1120
silicioso	1850		0,77 0,89	0,82 0,95	0,89 1,03	0,97 1,13					
sillimanite	2300		1,22 1,42	1,25 1,45	1,27 1,48	1,30 1,51				0,25 1050	
alluminoso	2400		1,34 1,56	1,32 1,53	1,30 1,51	1,30 1,51					
magnesite	2750			4,14 4,81	3,19 3,71	2,67 3,10	0,25 1050	0,26 1090	0,27 1130	0,28 1170	0,29 1210
cromo-magnesito	2790			1,38 1,60	1,38 1,60	1,36 1,58	1,28 1,49	0,22 920	0,23 960	0,24 1000	0,23 960
carburo silicio	2520				10,44 12,14	10,00 11,62	9,68 11,25				0,23 960
calcestr. refratt.	1900	0,84 0,98	0,88 1,02	0,94 1,09	1,06 1,23	1,30 1,51					
ISOLANTI REFRATTARI											
I 32 (ASTM)	1200	0,49 0,57	0,50 0,58	0,50 0,58	0,50 0,58	0,50 0,58					
I 30 (ASTM)	1000	0,40 0,46	0,41 0,48	0,42 0,49	0,43 0,50	0,44 0,51					
I 28 (ASTM)	900	0,35 0,41	0,37 0,43	0,39 0,45	0,41 0,48	0,43 0,50					
I 26/23 (ASTM)	800	0,27 0,31	0,31 0,36	0,34 0,39	0,38 0,44						
I 23 (ASTM)	500	0,14 0,16	0,15 0,17	0,17 0,20	0,18 0,21						
I 16 (ASTM)	500	0,13 0,15	0,15 0,17	0,17 0,20							
LATERIZI PIENI	1700	0,73 0,85	0,83 0,96				0,21 880				

Note – I valori in chiare sono in unità tecniche (kcal/mh°C e kcal/kg°C)

i valori in neretto sono unità SI (W/mK e J/kgK)

La conduttività può variare anche sensibilmente in relazione alle diverse caratteristiche dei vari materiali, anche se della stessa categoria. Per i refrattari silico alluminosi per esempio, una maggiore porosità (massa vol. = 1,85), abbassa la conduttività di circa il 10% mentre con massa volumica di 2,1 aumenta di circa il 10% rispetto ai valori di tabella.

Tabella 6.02 Conduttività e capacità termica massica dei materiali da costruzione

materiale	massa volum.	conduttività a temperatura di t. amb.	conduttività a temperatura di			capac. term. media tra 0°C t. amb.	capac. term. media tra 0°C e 100° e 300°	
			100°	300°	500°		100°	300°
acciaio	7800		39	37	33	0,12		
			45	43	38	500		
acciaio inox (18/8)	7800	6,5	7	8	9	0,12		
		7,6	8,1	9,3	10,5	500		
alluminio	2700	173	176	198	231	0,21	0,22	0,24
		201	205	230	269	890	940	1000
bronzo	8700	50	61			0,09	0,09	
		58	71			380	390	
cromo	7100					0,10	0,11	0,12
						430	470	520
ferro dolce	7800	48	47	43	32	0,11	0,12	0,13
		56	55	50	37	480	500	540
ghisa	7300	48	45	39		0,12		
		56	52	45		500		
nickel	8800	54	51	47		0,11	0,11	
		63	59	55		440	460	
ottone (70/30)	8500	83	89	98		0,09		
		96	103	114		380		
piombo	11300	31	29			0,03	0,03	
		36	34			130	130	
rame (puro)	8900	332	324	315	308	0,09	0,09	0,10
		386	377	366	358	380	390	410
calcestruzzo	2300	1,30				0,26		
		1,51				1090		
muratura mattoni pieni	1800	0,68				0,20		
		0,79				840		
muratura forati	1400	0,48				0,20		
		0,56				840		
muratura pietrame	2200	2,00				0,21		
		2,32				880		
intonaco di calce	1600	0,60				0,22		
		0,70				920		
intonaco di cemento	2200	1,20				0,25		
		1,39				1050		
cemento amianto	1800	0,30				0,23		
		0,35				960		
legno di quercia	820	0,18				0,57	⊥ fibre	
		0,21				2390		
legno di pino	550	0,13				0,65	⊥ fibre	
		0,15				2720		
vetro	2500	0,70				0,20		
		0,81				840		

Note – I valori in chiaro sono in unità tecniche (kcal/mh°C e kcal/kg°C)
I valori in neretto sono in unità SI (W/mK e J/kgK)

Tabella 6.03 Conduttività e capacità termica massica dei materiali isolanti

materiale	massa volum.	t. amb.	conduttività a temperatura di 100° 200° 400°	capac. term. media tra 0°C temp. amb.
MATERIALI SCIOLTI				
sabbia asciutta	1500	0,28 0,32	0,31 0,36	0,19 790
laterizi granulati	1200	0,25 0,29		0,20 840
pomice granulata	350	0,07 0,081	0,09 0,10	0,25 1050
argilla espansa	400	0,08 0,09		0,20 840
farina fossile	200	0,05 0,058	0,055 0,064	0,18 750
magnesia con amianto	190	0,05 0,058	0,06 0,07	0,24 1000
vermiculite	100	0,05 0,058	0,08 0,093	0,16 0,19
CALCESTRUZZI				
di pomice	1000	0,30 0,35		0,25 1050
di argilla espansa	500	0,14 0,16		
di farina fossile	500		0,08 0,093	0,23 960
di vermiculite	400	0,09 0,10	0,11 0,13	0,14 0,16
cemento cellulare	600	0,16 0,19		0,27 1130
MATERIALI FIBROSI				
amianto (lana)	500	0,13 0,15	0,14 0,16	0,19 790
amianto (cartone)	1250		0,20 0,23	0,20 840
lana di roccia	100	0,04 0,046	0,045 0,052	0,064 0,074
lana di vetro	100	0,04 0,046	0,045 0,052	0,064 0,074
lana di allumina	100		0,055 0,064	0,082 0,095
VARI				
calciosilicato	200	0,04 0,046	0,05 0,058	0,06 0,07
sughero (lastra)	200	0,045 0,052		0,42 1760
polistirolo espanso	25	0,027 0,031		0,33 1380

Note – I valori in chiaro sono in unità tecniche kcal/mh°C e kcal/kg
 I valori in neretto sono in unità SI (W/mK e J/kgK) kcal/kg °C